

Proby Purhab / Pisztolyhab

Leírás	A Proby Purhab / Pisztolyhab egykomponensű szigetelő és rögzítőhab építőipari felhasználásra. A hab a levegő páratartalmának, illetve az építési anyagok nedvességtartalmának segítségével keményedik ki.											
Felhasználási területek	- válaszfalak, mennyezet és padló közti rések kitöltésére, - falban, padlózatban futó csövekhez, kábelcsatornákhöz, - nyílászárók körüli rések kitöltésére, rögzítésre											
Korlátozások	Nem alkalmazható folyamatos vízhatásnak kitett helyek, elzárt területek, 4 cm-nél szélesebb rések tömítésére. Szélesebb vagy 5 cm-nél mélyebb hézagoknál több rétegben kell alkalmazni. Az újabb réteg kinyomása előtt várjunk 15-30 percet. A szabadban mindig védjük a hab felületét az UV-sugárzástól. Kikeményedés után csak késsel vagy más éles szerszámmal távolítható el.											
Előkészület	A felületek legyenek tiszták, zsírmentesek. A megfelelő tapadás érdekében nedvesítsük meg a felületeket. Használat előtt alaposan rázzuk fel a palackot. Alkalmazás közben viseljünk munkaruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget. A tapétát, szőnyeget és bútorokat takarjuk le papírral vagy műanyag fóliával.											
Utókezelés	A friss habot Zwaluw Univerzális Purhabtisztítóval vagy acetonnal távolíthatjuk el. A már kikeményedett habot csak mechanikus úton késsel, vagy spatulával lehet eltávolítani, illetve alakítani.											
Szín	világoszöld / krémszínű											
Kiszerezés	Proby Purhab: hajtógázos palack (750 ml) Proby Pisztolyhab: hajtógázos palack (750 ml)											
Biztonság	Kérésre biztonsági adatlap rendelkezésre áll											
Általános információk												
Bázis	poliuretán											
Hajtógáz	(H)CFK mentes											
Bedolgozási hőmérséklet	+5 / +35°C											
Sűrűség (ISO 7390)	25-35 kg/m ³ (purhab) 20-25 kg/m ³ (pisztolyhab)											
Bőrképződési idő (23°C, 55% relatív páratart.)	10-15 perc (purhab) 8-12 perc (pisztolyhab)											
Vághatósági idő (23°C, 55% relatív páratart.)	60-100 perc (purhab) 40-80 perc (pisztolyhab)											
Kikeményedési idő (23°C, 55% relatív páratart.)	5-24 óra											
Fagyállóság szállításkor	-15°C-ig											
Szavatossági idő	legalább 18 hónap (+5°C és +25°C között tárolva)											
Hőmérséklettűrés	-40°C / +90°C (kikeményedés után)											
Méretváltozás	1-5%											
Zárt cellák	kb. 70%											
Hővezetés (DIN 52612)	25-30 mW/mK											
Kiadósság	750ml	kb. 33 liter										
	750ml pisztolyhab	kb. 30 liter										
Tűzvesélyességi osztály (DIN 4102-1)	B3											
Hézagméretek												
Minimum szélesség	8mm											
Maximum szélesség	40mm											
Hézagarány	<table border="1"> <thead> <tr> <th>szélesség</th> <th>mélység</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 mm</td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>40 mm</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>30 mm</td> </tr> </tbody> </table>		szélesség	mélység	10 mm	80 mm	20 mm	60 mm	30 mm	40 mm	40 mm	30 mm
szélesség	mélység											
10 mm	80 mm											
20 mm	60 mm											
30 mm	40 mm											
40 mm	30 mm											
Töltési arány	50-60% (purhab) 60/70% (pisztolyhab)											